

耐重塩害仕様／標準インバータ機シリーズ室外ユニット仕様書

形式	部品名	耐 重 塩 害 仕 様	
		塗装用亜鉛メッキ銅板＋塗装（総合塗膜厚さ70μ以上） （フロントパネル、トップパネルのみ）	※塗装色 スタックホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）
外板	40～63	下塗：カチオン電着塗装，上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装	※塗装色 スタックホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）
	80～280	上記以外	プラスチック
底板	40～80, 224, 280	塗装用亜鉛メッキ銅板＋塗装（総合塗膜厚さ70μ以上）	下塗：カチオン電着塗装，上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装
	112～160	※塗装色 スタックホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	※塗装色 スタックホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）
フィンガード	40～63	Zn-Al-Mg合金メッキ銅板＋塗装（総合塗膜厚さ70μ以上）	下塗：カチオン電着塗装，上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装
	80～280	※塗装色 スタックホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）	※塗装色 スタックホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）
ファンガード	40～63	プラスチック（外板と一体）	プラスチック（外板と一体）
	80～280	鉄線＋樹脂コーティング	鉄線＋樹脂コーティング
ファン	40～63	プラスチック（外板と一体）	プラスチック（外板と一体）
	80～280	鉄線＋樹脂コーティング	鉄線＋樹脂コーティング
ファンモータ	40～63	亜鉛メッキ銅板＋プラスチック＋防錆剤塗布	亜鉛メッキ銅板＋プラスチック＋防錆剤塗布
	80～280	外板と同じ	外板と同じ
熱交換器	224, 280	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布
	フィン	高耐食仕様プレコートアルミ（青色）	高耐食仕様プレコートアルミ（青色）
配管	銅管	銅管＋防錆剤塗布	銅管＋防錆剤塗布
	側板	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布
圧縮機	40～280	銅管。銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	銅管。銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布
	アキュムレータ，レシーバ	銅管。銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	銅管。銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布
基板	40～63	全ての基板	紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布
	80	制御，ノイズフィルタ基板 INV基板	紙フェノール銅張積層板＋防湿剤塗布 CEM3銅張積層板＋防湿剤塗布
電装品箱	112～280	全ての基板	CEM3銅張積層板＋防湿剤塗布
	40～160	外板と同じ	外板と同じ
仕切板	224, 280	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布
	40～160	外板と同じ	外板と同じ
操作弁ブラケット	224, 280	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布
	40～160	外板と同じ	外板と同じ
ネジ	224, 280	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布	亜鉛メッキ銅板＋防錆剤塗布
	外側	ステンレス＋亜鉛コーティング＋クロメート処理＋フッ素コーティング	ステンレス＋亜鉛コーティング＋クロメート処理＋フッ素コーティング
他	内側	ステンレス＋酸化皮膜化処理	ステンレス＋酸化皮膜化処理
	（機能品，銘板など）	標準機と同じ	標準機と同じ

記事

- 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002に基づいています。
- 左表にて__下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
- 据付時のご注意。
 - (a) 建物の風下や軒下等に設置してください。
 - (b) 海岸線に設置する場合直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
 - (c) 水はけのよい場所に設置してください。
 - (d) 据付時についた傷は補修してください。
 - (e) 取り外したサービスパネル取り付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
- メンテナンス時のご注意。
 - シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

適用機種		セゾンインバータ	
形式	FDC	名 称	耐重塩害仕様
発行所	小林	図 番	PCA001Z521
08. 9. 19		訂 符	A
		業 別	
		2/2	